

JOTUN Superheft grunning

Produktbeskrivelse

Type

Oljegrunning med white spirit. **JOTUN Superheft grunning** er en helmatt, løsemiddeltynnet, tiksotrop alkydgrunning.

Egenskaper og fordeler

Produktet har suveren hefteevne til de fleste underlag.

Bruksområde

Til bruk innendørs på blanke, ikke sugende underlag, hvor heft kan være vanskelig med andre grunninger, som f.eks. på flis i tørre rom, laminatplater og de fleste harde plater. På plast og keramiske fliser anbefales et prøveoppstrøk for å kontrollere hefteevnen. Kan påføres ved lave temperaturer. På nye sponplater med voksholdig overflate anbefales **JOTUN Heftgrunning universal**.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (innhold 0,68 L) og 3 L (innhold 2,7 L).
Brekking	Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
Farger	Hvit. Kan brekkes i A-baseresepser over Jotun Multicolor til tilnærmede lyse farger.
Glansgrad	4 helmatt
Generisk type	Løsemiddeltynnet tiksotrop alkydgrunning.
Tørrestoff pr volum	56 ± 2 volum%
Litervekt	1.6
Flammepunkt	35 °C Closed cup (CC): 35°C (95°F)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 350 g/l. Produktet inneholder maks 350 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Produktet er ferdig til bruk. Rør godt om. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull.

Rengjøring av maleverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	10 - 12	83 - 100	47 - 56

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Tørketider

Avvikler ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon, filmtykkelse og treunderlag. Tykke strøk, lav temperatur kan forlenge tørketiden.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	8 t
Bruktørr	8 t

Sørg for god oppvarming og utlufting under herdeprosessen.

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**. Tidligere malte underlag nedmattes og avstøves.

Forbehandling

Sår og spikerhull sparkles med **JOTUN Sparkel for treverk**. Slipes og flekkgrunnes.

Grunning

Påfør 1 strøk **JOTUN Superheft grunning**.

Toppstrøk

2 strøk **LADY Supreme Finish / LADY Classic 40**.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipes** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Skal overmales i løpet av kort tid. Derfor ingen behov for vask/vedlikehold.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

YL-tall:

Forskjellig

Produktkode: 37182

De tre første tegnene i varenummeret: 26C

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

52116873, 52116884

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.